

TUOTESELOSTE

ISO-TOP KSKSEAL PRIMER



TUOTEKUVAUS

ISO-TOP KSKSEAL PRIMER on liotinaineeton bitumiemulsiopohjainen laadukas, pitoa parantava pohjuste ISO-CONNECT KSKSEAL tiivistenauhalle.

KÄYTTÖALUEET

ISO-TOP KSKSEAL PRIMER soveltuu alustan esikäsitteilyyn kellariseinissä, lattialaatoissa, perustuksissa, parvekkeissa, pysäköintihalleissa ja terasseilla, sekä tunnetuille ja soveltuville mineraalialustoille ennen ISO-CONNECT KSKSEAL illa suoritettavaa tiivistystä.

Yleisesti tiivistystöissä on huomioitava DIN 18195 osa 1-10. Lisäksi on huomioitava tarvittaessa Deutsche Bauchemie e.V:n säännökset maahan kosketuksissa olevien rakenteiden tiivistystöiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä Saksan teräsbetonineuvoston (DAfStb) säännökset betonirakenteiden suojaamisesta sekä täydennyksenä katonrakentajien säännökset.

PAKKAUS

60 kpl per lava (astia à 5 l)
Muita kokoja tilauksesta.

TUOTTEEN EDUT

- käyttövalmis
- voidaan levittää, telata ja ruiskuttaa
- nopeasti kuivuva
- ympäristöystävällinen
- ei sisällä liuottimia

ISO-TOP KSKSEAL PRIMER

Tekniset tiedot	Normi	Luokitus
Tiheys kg / l		n. 1,0
Asennustempötila- ja läpikuivumislämpötila*		+5°C – +30°C
Kuivumisaika**		n. 45 minuuttia
Levitysmäärä***		0,10l/m ² – 0,15l/m ²
Varastointiaika		väh. 18 kuukautta, avaamattomana, viileässä, kuivassa ja pakkasettomassa

* Rakennese-, asennus- ja ympäristölämpötila.

** Mitattuna normaali-ilmaston DIN EN ISO 291 mukaisesti 23°C:ssa / 50% suht.kost. Arvot voivat vaihdella voimakkaasti ympäristötekijöiden vaikutuksesta (lämpötila, kosteus, alusta).

*** Ilmoitetut tarvearvot ovat vähimmäisarvoja. Nämä voivat lisääntyä työstössä käsityöhön perustuvissa toteutuksissa.

KÄYTTÖOHJEET

Alustan valmistelu

Alustan tulee olla riittävän kuiva, tasainen, luja, vapaa jäädystä ja puhdas, eikä siinä saa olla öljyä, rasvaa, tervaa, irtosoraa, halkeamia, pölyä, likaa, laastijäämiä tai muita epäpuhtauksia. Reunat on pyöristettävä ja tasoitetaan sopivalla materiaalilla.

ISO-TOP KSKSEAL PRIMER on käyttövalmis ja se levitetään sudin, siveltimen, telan tai soveltuvan ruiskutustekniikan avulla tasaisesti puhdistetulle alustalle. ISO-TOP KSKSEAL PRIMER on puolijähmeää, eli liikutettaessa, esim. sekoitettaessa, massa nesteytyy. Pidemmän seisonta-ajan jälkeen suositellaan massan sekoittamista ensin.

Erityisiä ohjeita

Suojaa tuoretta pohjustusta aina täydelliseen kuivumiseen asti sateelta, pakkaselta ja voimakkaalta auringonsäteilyltä. Kuivumisaika aina ympäristölämpötilasta riippuen n. 45 minuuttia. ISO-CONNECT KSKSEAL -tiivisteradan yläreuna on varmistettava varmistusliuskalla tai mekaanisesti kuoriutumisen estämiseksi. Varmistusliuskaksi soveltuu ISO-BUTYL FLEECEBAND-kuitunauha tai metallinen kiinnityslista.

- Huomioi käyttöturvallisuustiedote
- Huomioi GISCODE BBP 10